

CERES S.T.O.U. 15W40



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Смазочные
материалы

Описание

Универсальное и многоцелевое всесезонное тракторное масло. Специально разработанная формула позволяет применять его в различных системах тракторов и узлах сельскохозяйственной техники (коробка передач, навесное гидравлическое оборудование, «мокрые» тормоза, диски сцепления и гидравлические системы). Смазочное масло для различных сервисных применений и общего использования.

Свойства

- Простота в обслуживании, единственный тип масла применяемый для всех систем трактора.
- Превосходные противозумовые свойства во «влажных» тормозах.
- Совместимо с различными элементами двигателя и гидравлических систем, такими как материалы прокладок и соединителей, обеспечивая высокоэффективную работу.
- Хорошая производительность в гидравлических системах.
- Противоизносные свойства предотвращают задиры и износ редукторов.
- Гарантирует превосходную работу рулевого управления с усилителем, синхромеханизмов и коробки передач.
- Одобрено многими производителями тракторов.

Уровни качества

- API CE/SF, GL-4
- ZF TE-ML 06B/07B
- JOHN DEERE J-27
- ALLISON C-4
- MASSEY FERGUSON M-1139
- CATERPILLAR TO-2
- FORD M2C 159B/C

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			15W40
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.887
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	13.2
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	98
Вязкость при -25 °С	сП	ASTM D 5293	7000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	124 мин.
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	215
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-30
T.B.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	10
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.5
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L-14-A-93	12 мин.
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С	% веса	DIN 51581	13 макс.

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация Версия 5. Май 2009 г.