MOL Calton C 1

кальциевая консистентная смазка

Водопоглощающая консистентная смазка MOL Calton C 1 изготавливается из минерального масла высокой степени очистки и загустителя на основе кальция. Обладает улучшенными свойствами в условиях пониженных температур, но не допускает применения при температурах свыше +60 °C. Это вызвано тем, что небольшое количество воды, стабилизирующее структуру смазки, испаряется при более высоких температурах, что приводит к разрушению структуры. Мягкая, однородная консистентная смазка черного цвета. Температурный диапазон применения: от -30 °C до +60 °C.

Применение

- Оси, соединения и принадлежности, подвергающиеся воздействию воды
- Тросы
- Защита окрашенных поверхностей в автомобильной промышленности
- Системы централизованной подачи смазки

Особенности и преимущества

Хорошая динамическая водостойкость	Надежная смазка, которая даже при работе в режиме нагрузки и в присутствии воды не стекает с места смазки
Хорошая устойчивость при хранении	Долговременное хранение возможно без маслоотделения или без затвердевания консистентной смазки
Совместимость с красками и лаками	Нет повреждения поверхности ранее окрашенных деталей при их сборке в автомобильной промышленности Успешно применяется в качестве вспомогательного материала при сборке
Хорошая защита от коррозии	Защита от повреждения поверхности
Отличная совместимость с латунью и бронзой	Предотвращает преждевременное ухудшение свойств деталей из цветных металлов

Спецфикации и одобрения

Класс NLGI: NLGI 1
DIN 51502: K1C-30
ISO 6743-9: L-XCAHA 1

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	коричневый, однородный
Вязкость базового масла при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	100
Температура каплепадения ISO 2176:1995/Ред. 1:2001 [°C]	85
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C ISO 2137:1985 [0,1 mm]	330
Коррозия при 60°C/ 12 ч (сталь) MOL-LUB M-43:2014	выдерживает
Коррозия при 60°C/ 3 ч (медь) DIN 51811:2013-11 [степень]	1
Тест EMCOR DIN 51802:2013-12 [степень]	0
Статическая водостойкость при 79°C DIN 51807-1:1979 [класс]	1-40

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL Calton C 1

кальциевая консистентная смазка

Инструкции по хранению и обращению

Продукт не содержит токсичных веществ. Во время хранения и использования продукта следует ознакомиться с общими правилами по технике безопасности касательно продуктов из минеральных масел. Хранить в закрытом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: -5°C - +45°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13006060	MOL Calton C 1 8KG	8 кг стальная канистра
13006058	MOL Calton C 1 180KG	180 кг стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu