

ULTRADRAW 150 EP

СМАЗКА, СМЕШИВАЕМАЯ С ВОДОЙ ДЛЯ ФОРМОВКИ МЕТАЛЛА

ОПИСАНИЕ

ULTRADRAW 150 EP смешиваемая с водой смазка для обработки металлов давлением на основе минерального масла с полным пакетом синтетических присадок, включающим противозадирные, антикоррозионные и смачивающие присадки.

ULTRADRAW 150 EP не содержит хлора, нитритов и фенола.

ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRADRAW 150 EP особенно рекомендуется для операций пластической деформации чугуна, стали и легированных сталей. Рекомендуется для одноступенчатых или многоступенчатых механических и гидравлических прессов, также подходит для передаточных прессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Янтарь	-
Плотность при 15 °C	kg/dm ³	0,90	ASTM D 1298
Фактор рефрактометра	-	1,0	-
pH (2% в воде)	-	8,8	DIN 51369
Коррозия меди (3 ч. 50 °C)	-	4с	-

Его можно использовать эмульгированным в воде в концентрациях от 10% до 30% или чистым, нанося кистью, распылителем или валиками.

ULTRADRAW 150 EP обладает превосходными смазывающими свойствами, обеспечивающими хорошую отделку поверхности и хорошую защиту инструмента, продлевая срок его службы. Обработанные детали защищены от коррозии благодаря активности их остаточной пленки.

ULTRADRAW 150 EP обладает хорошей антикоррозийной способностью при концентрации 10%, обеспечивая превосходную защиту машин и деталей.

ULTRADRAW 150 EP не следует использовать для обработки меди и ее сплавов.

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

ULTRADRAW 150 EP

METAL FORMING WATER MISCIBLE LUBRICANT

Rev: 03/18

TECHNICAL INFORMATION

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.

COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

