Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340103-100
Код поиска: 4014835844452

Mehrzweckfett mit MoS2

Для ШРУС

Автомобильная смазка для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных и полноприводных автомобилей. Смазка устойчива к соленой воде.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51502 (KPF2K-30) #ISO 6743 #ISO L-XCCIB2

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Промышленное оборудование #Смазки #Фасовка в бочках

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 - автомобильная смазка на минеральной основе, загущенная литиевым мылом с добавлением антиоксидантных и антикоррозионных присадок, а также дисульфида молибдена (MoS2).

Введение дисульфида молибдена позволяет применять **RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2** для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных и полноприводных автомобилей. Смазка устойчива к соленой воде.

Область применения:

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 предназначена используется для смазки труднодоступных мест, которые часто забываются смазать во время технического обслуживания и также для смазки деталей вращающегося оборудования.

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 рекомендуется для смазки шасси.

459 р.

0,1 л	0,4 л	1 л	5 л
10 л	25 л	180 л	

Страница продукта на ravenol.de

Применение Mehrzweckfett mit MoS2 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Очень хорошую механическую стабильность
- Превосходную защиту от коррозии
- Очень хорошую адгезию к металлическим поверхностям
- Высокую устойчивость к окислению

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		темно серый	
Тип загустителя		комплексное литиевое мыло	
Добавки		дисульфид молибдена	
Класс NLGI		2	DIN 51818
DIN классификация		KPF2K-30	DIN 51502
ISO классификация		ISO-L-XCCIB2	ISO 6743-9
Диапазон рабочих температур	°C	-30 - 120	DIN 51825
Максимальная кратковременная температура	°C	130	
Пенетрация за 60 циклов	мм/10	265 - 295	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	°C	> 180	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди 24 часа при 120°C		1	DIN 51811
Тест защиты от коррозии (SKF Emcor дистил.вода)	степень коррозии	1	DIN 51802
Поведение в воде 90°C, 3 часа	°C	1 - 90	DIN 51807T1
Нагрузка сваривания VKA	H	2 800 - 3 000	DIN 51350T4
Вязкость базового масла при 40°C	мм²/с	80	DIN 51 562-1

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,1 л: 1340103-100-04-999 / 4014835844452
0,4 л: 1340103-400-04-999 / 4014835768246
1 л: 1340103-001-03-000 / 4014835200333
5 л: 1340103-005-03-000 / 4014835200357
10 л: 1340103-010-03-000 / 4014835200319
25 л: 1340103-025-03-000 / 4014835200326
180 л: 1340103-180-03-000 / 4014835200371

Снятые с производства продукты

0,4 л: 1340103-400-04-000 / 4014835200340

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение