Информация о продукте

Techniclean AS 58

Углеводородный промышленный очиститель

Описание

Castrol Techniclean AS 58 - представляет собой быстросохнущий, не содержащий хлора промышленный очиститель с умеренным запахом на основе изопарафинов. Обладает хорошей растворяющей способностью и совместимостью с металлическими и неметаллическими покрытиями.

Применение

Techniclean AS 58 может использоваться вместо хлорсодержащих очистителей и углеводородных очистителей с высоким содержанием ароматических компонентов.

Условия применения

Ультразвуковая ванна

Компоненты должны быть полностью погружены в очиститель. Время очистки зависит от степени загрязнения.

Герметичные пароочистители низкого давления

Продукт допускается к использованию в герметично закрытых пароочистителях.
Из соображений безопасности продукт нельзя использовать в пароочистителях открытого типа !

Обтирочные операции

Продукт должен применяться посредством ручных распылителей или кисти, после чего поверхность обтирается или высушивается.

Преимущества

- Не содержит хлор, благодаря чему достигается соответствие требованиям законодательства по защите окружающей среды и требованиям по утилизации отходов.
- Основа из изопарафинов обладает умеренным запахом.
- Хорошая растворяющая способность по отношению к животным и растительным жирам, а также минеральным маслам.
- Низкие поверхностное натяжение и вязкость позволяют жидкости проникать в труднодоступные места.
- Быстросохнущий, не оставляет отложений, что способствует повышению эффективности операции очистки и уменьшению процента брака.
- Не загрязняет сточные воды, может использоваться повторно после дистилляции.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Techniclean AS 58
Внешний вид	визуально	-	Чистая, бесцветная жидкость
Плотность при 15ºC	ISO 12185	г/мл	0.763
Температура начала кипения	ASTM D86	ºC	>173
Конец кипения	ASTM D86	ºC	<198
Температура вспышки, PMCC	ASTM D93	ºC	> 56
Коэффициент преломления при 20ºC	NFT 60-212	-	1.425
Содержание ароматических компонентов	-	частей/млн	<100
Кинематическая вязкость при 20ºC	ASTM D445	мм²/с	1.5

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Рекомендации по применению

Может вызывать набухание резины и пластика при длительном контакте.
Не должен применяться для очистки электрооборудования под напряжением.

Хранение

Во избежание порчи продукта, держите контейнер плотно закрытым. Храните в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света. Избегайте замораживания продукта и попадания воды. Предпочтительно хранить продукт в закрытом помещении при температуре от + 5ºC до + 45ºC

Для более детальной информации обращайтесь к Паспорту безопасности продукта.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98