

ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 112 С

Смазка резьбовая

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 112 С предназначена для уплотнения и герметизации всех типов резьбы на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб и трубопроводов любого диаметра при эксплуатации с давлением до 70 МПа. Работоспособна при температуре от -50°C до $+200^{\circ}\text{C}$. Подходит для труб обычного и хладостойкого типа исполнения, подвергаемых многократному свинчиванию и развинчиванию.

Смазка ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 112 С состоит из смеси высококачественных нефтяных масел, загущенных литиевым мылом, содержит антиокислительные и антакоррозионные присадки, твердые смазочные вещества — порошки свинца, цинка, меди и графита.

Благодаря своему составу смазка ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 112 С обладает отличными противоизносными и противозадирными характеристиками, обеспечивает надежную герметизацию труб и защиту резьбовых соединений от H_2S и CO_2 . Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 13678/API RP 5A3/ISO 13678.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Обеспечивает высокую противоизносную, противоизносную и антакоррозионную защиту
- Защищает резьбовые соединения при хранении и эксплуатации
- Обеспечивает уплотнение и герметизацию
- Увеличивает срок эксплуатации резьбы
- Защищает от воздействия H_2S и CO_2

СОСТАВ:

- Смесь нефтяных масел
- Литиевое мыло
- Пакет присадок
- Твердые смазочные вещества: свинец, цинк, медь, графит

УЗЕЛ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Резьбовые соединения

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Обсадные трубы
- Насосно-компрессорные трубы
- Бурильные трубы

ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 112 С. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 08/20

Продукт производится по СТО 65561488-068-2016

Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 112 С

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
	Внешний вид		Масса черного цвета с металлическим оттенком
DIN 51818	Диапазон рабочих температур	°C	-50... +200
ГОСТ 5346	Класс консистенции по NLGI		1
ISO 13678	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	310–340
ISO 13678	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков) при -20 °C, не менее	мм/10	220
ГОСТ 6793	Температура каплепадения, не ниже	°C	138
ISO 13678	Испарение после 24 часовой выдержки при 100 °C, не более	%	2,0
ISO 13678	Выделение масла после 24 часовой выдержки при 100 °C, не более	%	5,0
ISO 13678	Нанесение кистью при -20 °C		Наносится
ISO 13678	Нанесение шпателем при -40 °C		Наносится
ISO 13678	Адгезия после 12 часовой выдержки при 66 °C	%	1
ASTM D4048	Степень коррозии на медной пластине		1а
ГОСТ 9.080	Коррозионное воздействие на металлы: сталь Ст45		Выдерживает
ISO 13678	Водное выщелачивание, потери в весе в течение 2 ч при 66 °C, не более	%	5
ISO 13678	Консервационные свойства после выдержки в течение 500 ч при температуре 38 °C, площадь коррозии поверхности, не более	%	1,0
ГОСТ 9.509	Защитная способность, наличие коррозионных очагов через 4 цикла		Отсутствие

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем. Перед нанесением смазку необходимо тщательно перемешать.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт относится к умеренно опасным материалам и по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использования продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com

ЛУКОЙЛ ПАЙПФЛЕКС 112 С. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 08/20

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.